

Peinture Moose F mate émulsion aqueusealkyde

Peinture mate respirante et résistante pour le bois



Informations techniques

Moose F est une peinture qui régule l'humidité, permettant à la surface du bois de bien respirer. Les couleurs sont totalement mates et métamériques. La peinture pénètre fortement dans le bois, de sorte que - si elle est appliquée correctement - elle s'écaille à peine. La peinture est très agréable à utiliser, est inodore et facile d'entretien.

Composition: contient de l'huile d'origine végétale, de l'enduit inorganique, des émulsifiants biologiques, des épaississants, des pigments et de l'eau. L'oxyde de titane est utilisé pour les couleurs claires.

Application: sur tous types de bois, en intérieur comme en extérieur. S'applique également sur papier peint, placo, terre cuite, béton ou pierre non alcalin (avec apprêt). Les petites surfaces métalliques peuvent être peintes.

Pour commencer: enlevez les salissures et la poussière avec un chiffon humide. Dégraissez si nécessaire. Un pré-ponçage léger améliore le résultat sur du bois neuf lisse. Diluez si nécessaire. Appliquez deux couches.

Pas d'apprêt requis

Température du traitement: ne pas appliquer à l'extérieur en dessous d'env. 12 °C. Bien diluer à des températures supérieures à 25 °C. Évitez l'exposition à l'humidité et à l'eau jusqu'au séchage complet.

Temps de séchage: en fonction de la température et de l'humidité. À 20 °C et à faible humidité (40 %), sec après 3 heures, peut être peint après 6 heures et dure après 48 ou 72 heures. Le temps de séchage est plus long si les températures sont plus basses et l'humidité est plus élevée.

Consommation: selon le support. Environ 5 m² par litre pour deux couches. Des écarts de 20% sont possibles.

Retraiter une surface déjà peinte: retirez l'ancienne peinture si nécessaire. La couche sous-jacente ne doit pas s'écailler par la suite, mais doit être mate, granuleuse et exempte de graisse.

Période de maintenance: 5 ans en moyenne, selon les circonstances. S'il n'y a pas de détachement de la peinture, le nettoyage et la peinture suffisent. Le ponçage n'est pas nécessaire. Après cela, la peinture peut tenir 7 ans.

Utilisation au pinceau ou au spray: diluez avant pulvérisation (environ 10 %), selon l'embout et la pression.

Diluer: avec 5 à 10 % d'eau.

Nettoyage: Nettoyez les pinceaux, le matériel de travail et les vêtements avec de l'eau et du savon. Si nécessaire, rincez les pinceaux avec du benzène.

Bien mélanger avant utilisation: assurez-vous que la peinture est bien appliquée, y compris dans les fissures et les joints. Généralement, 2 couches donnent un résultat opaque. Les couleurs claires et les supports très absorbants peuvent nécessiter 3 couches. Évitez d'appliquer des couches épaisses ! Diluez avec de l'eau si nécessaire.

Catégorie de brillance: complètement mate.

Épaisseur de couche maximale: 100

Conservation: au sec et légèrement en dessous de la température ambiante (de 5 à 15 °C). Éviter l'exposition à des températures inférieures à 5°C.

Durée de conservation: au moins 2 ans si non ouvert.

Masse: 35% ± 3

Volume: 23% ± 2

Densité: 1.1-1.3 Kg/l

Épaisseur de couche recommandée: 35 µ

Contient une quantité minimale de conservation (voir emballage).

COV < 3 g/l Cat A/j
(Norme UE 2010 : 130 g/l)

Un seau de peinture séché peut être jeté avec les déchets résiduels ménagers. Il est cependant plus écologique de l'apporter à la déchetterie.



Witte Paal 304A, 1742 LD Schagen
Les Pays-Bas



Moose Färg est développé et produit en Suède.

JUSTE MEILLEUR POUR LE BOIS

WWW.MOOSFARG.FR