

Peinture émulsion alkyde à base d'eau Moose RDM

Couleur bois massif



Informations techniques

Moose RDM est une peinture pour bois régulatrice d'humidité avec une teneur en pigments et en huile très élevée. Les couleurs stables sont mates et métamères. Cette peinture facile d'entretien est très agréable à utiliser et sans odeur.

Composition: contient de l'huile d'origine végétale, des charges inorganiques, des émulsifiants organiques, des épaississants, des pigments et de l'eau. L'oxyde de titane est utilisé pour les couleurs claires.

Application: adapté aux surfaces aux dimensions définies telles que les cadres et les portes en bois dur. Convient pour les surfaces à l'extérieur et l'intérieur tels que les meubles d'intérieur.

Nouveau travail: enlever la saleté et la poussière avec un chiffon humide. Dégraisser si nécessaire. Apprêter avec Moose F ou un bon apprêt à base d'eau. Appliquer ensuite deux couches diluées de Moose RDM.

Remise à neuf d'une surface déjà peinte: une surface qui ne se décolle pas peut être utilisée comme apprêt. Dégraisser la surface et poncer la couche supérieure brillante avec un gros grain (80). Appliquer ensuite deux couches diluées de Moose RDM.

Parties paysagères: pour les parties horizontales, par ex. B. tables, une couche de protection supplémentaire peut être appliquée. À utiliser à l'intérieur de Topp laque, par exemple sur les escaliers et les dessus de table. Si nécessaire, utilisez Pansar Lätt à l'extérieur.

Température de traitement: ne pas traiter à l'extérieur en dessous d'environ 12 °C. Bien diluer à des températures supérieures à 25 °C. Éviter tout contact avec l'humidité et l'eau jusqu'au durcissement complet.

Temps de séchage: dépend de la température et de l'humidité. À 20 °C et à faible humidité (40%), sec après 3 heures, peut être peint après 6 heures et durci après 48-72 heures. Les temps de séchage sont plus longs à des températures plus basses et une humidité plus élevée. Par conséquent, assurez-vous que les espaces intérieurs sont bien ventilés.

Consommation: selon le substrat 8-10 m² par litre pour deux couches. Des écarts de 20% sont possibles.

Durée de maintenance: 7 ans en moyenne, selon les conditions. Si la peinture ne s'enlève pas, un nettoyage et une couche de peinture suffisent. Le ponçage n'est pas nécessaire.

Pinceau ou pulvérisateur: diluer (environ 10%) avant pulvérisation, selon la buse et la pression. Le RDM coule modérément, donc pour les grandes surfaces, il est conseillé de l'appliquer avec un rouleau en feutre.

Diluer: avec 5-10% d'eau.

Nettoyage: nettoyer les pinceaux, le matériel de travail et les vêtements avec de l'eau et du savon. Si nécessaire, rincez les pinceaux avec du benzène.

Bien mélanger avant utilisation: pour une répartition optimale des pigments. Normalement 2 couches donnent un résultat opaque. Les couleurs claires et les supports très absorbants peuvent nécessiter 3 couches. Évitez les couches épaisses! Diluer avec de l'eau si nécessaire.

Catégorie de brillance: complètement mat.

Épaisseur de couche maximale: 150 µ

Stockage: au sec et légèrement en dessous de la température ambiante (5-15 °C). Éviter les températures inférieures à 5 °C.

Durée de conservation: non ouvert au moins 2 ans.

Masse: 57%±3

Volume: 42%±2

Densité: 1,2-1,4 kg/l

Épaisseur de couche recommandée: 50 µ

Contient une quantité minimale de conservation (voir emballage).

COV < 3 g/l cat. A/j
(Norme UE 2010 : 130 g/l)

Un seau de peinture séchée peut accompagner les déchets résiduels. Il est plus écologique d'apporter les résidus de peinture humides à la station environnementale.



Witte Paal 304A,
1742 LD Schagen Pays Bas



Moose Färg est développé
et produit en Suède.

JUSTE MEILLEUR POUR LE BOIS

WWW.MOOSEFARG.FR